

## ADEGLOSS 10



### EKSPANZIJSKA POLIURETANSKA SMOLA KOJA SE STVRDNJAVA U DOTICAJU S VLAGOM

Smola koja se stvrdnjava u doticaju s vlagom za upotrebu prije i poslije zaglađivanja parketa za sitne popravke letvica parketa koje se nisu dobro zalijepile za podlogu.

#### TEHNIČKE ZNAČAJKE:

- Odlično svojstvo ekspanzije
- Ne sadržava otapala
- Odlična snaga prianjanja

#### PODRUČJE PRIMJENE:

- Stari drveni podovi
- Predgotovljeni podovi
- Grubi podovi

#### NE UPOTREBLJAVAJTE:

- Na otvorenom prostoru
- Za postavljanje podova

#### POSEBNE ZNAČAJKE (u normalnim uvjetima):

Izgled:	Viskozna tekućina
Boja:	Smeđa
Viskoznost po Brookfieldu pri 20 °C (mPa*s):	4000 – 5000
Nanošenje proizvoda:	Ovisno o uporabi i primijenjenoj debljini
Vrijeme obradivosti (minute):	10 – 15
Temperatura uporabe (°C):	+10 – +30
Prohodljivost (sati):	3 – 4
Vrijeme stvrdnjavanja (sati):	12 do 24 sata (ovisno o uporabi i primijenjenoj debljini)
Primjena/Alat:	prikladna kapalica (štrcaljka)
Čišćenje alata:	otapalo GR7 kada je proizvod još svjež
Skladištenje (mjeseci): temperatura između +5 °C i +25 °C	6
Informacije o zbrinjavanju:	Zbrinuti u skladu s važećim lokalnim i državnim propisima
Pakiranje:	Kantice s dozatorom zapremine 250 ml. Kutije s 20 komada.
Ograničenja uporabe:	Držite proizvod na sobnoj temperaturi od 20 °C prije primjene Zaštite od mraza Proizvod se nakon otvaranja može blago prirodno stvrdnjavati Uvijek upotrebljavajte prikladna sredstva osobne zaštite

#### PRIPREMANJE PODLOGE

Izbušite rupicu na pločici na mjestu gdje nije čvrsto zalijepljena.

#### PRIMJENA

Držite proizvod na sobnoj temperaturi prije uporabe. Ubrizgajte dvije do tri kapi vode ispod drvenih elemenata koje želite učvrstiti po mogućnosti u odnosu na spoj. Nakon dvije minute ubrizgajte na isto mjesto malu dozu proizvoda ADEGLOSS 10. Pazite da ne stavite pretjeranu količinu proizvoda ADEGLOSS 10 jer se tijekom faze stvrdnjavanja pretjerano povećava volumen. ADEGLOSS 10 je proizvod koji čvrsto prianja uz lak. Svakako izbjegnite da proizvod izađe iz pukotina i ošteti površine koje treba obraditi. Temperatura ambijenta od 15 do 25 °C, relativna vlažnost do 75 %. Uvijek upotrebljavajte prikladna sredstva osobne zaštite. Uvijek pogledajte tehnički i sigurnosni list proizvoda.

#### PIKTOGRAMI KOJIMA SE OZNAČAVA OPASNOST:

