

WB MONO MS **performance plus**

SILANSKO LJEPILO

Posebno jednokomponentno silansko ljepilo za lijepljenje svih vrsta drvenih podova na betonske podlove, podlove od šperploče ili iverice i na već postojeće neupijajuće podove (mramor, pločice, podovi palladiana, drvene podlove).

Ako se nanosi jednolično na površinu za postavljanje, proizvodom se WB MONO MS stvara hidroizolacijska pregrada kojom se sprječava povećanje vlage u betonskim podlogama.

TEHNIČKE ZNAČAJKE:

- Jednokomponentno
- 100 % tehnologija MS
- Visoka učinkovitost
- Prikladno za lijepljenje svih vrsta drvenih podova
- Jednostavno se čisti
- Ne sadržava izocijanat ili amine
- Ne sadržava otapala
- Ne sadržava vodu
- U skladu s normom ISO 17178: elastično

POSEBNA SVOJSTVA:

	Simbol EC1 PLUS Utvrđen kriterijom GEV, razvrstan kao EMICODE EC1 PLUS: iznimno niske emisije.
	Razred emisija prema francuskoj normi.
	Građevinski proizvod s testiranom emisijom prema direktivi DIBt – ljepilo za parket. Z-155.10-422
	Prikladno za podni sustav
	Smanjenje buke od gaženja


PODRUČJE PRIMJENE:

- Upijajuće i neupijajuće podne površine
- Tradicionalni cementni i anhidritni estrisi (kalcijev sulfat)
- Upijajuće i neupijajuće podlove za podno grijanje ili hlađenje
- Metalne površine (nakon obavljanja prikladnog odmašćivanja i ispitivanja primjene)

Na ove se površine mogu lijepiti:

- Elementi od masivnog drveta bez žlijeba od 10 mm (lamparket) prema normi DIN EN 13227
- Mozaični parket prema normi DIN EN 13488
- Čvrsto masivno drvo od letvica (industrijsko) prema normi DIN EN 14761
- Ploče od masivnog drveta sa žlijebom M/Z najveće širine 18 cm ili 20 cm s hrastovom esencijom prema normi DIN EN 13226
- Predgotovljeni višeslojni podovi prema normi DIN EN 13489
- Plutaste podne površine prema normi DIN EN 12104

Ako se proizvod WB MONO MS nanese jednoliko i ujednačeno (pri čemu se stvara jedinstven sloj), on može djelovati kao pregrada za paru isključivo za navedene vrste parketa sa žlijebom muški/ženski i na nezagrijane površine za polaganje s preostalom vlagom do 4 % što odgovara vlazi u okolišu od 85 %.



WB MONO MS performance plus

Volumna masa (g/cm ³)	1,60 – 1,70
Viskoznost po Brookfieldu pri 20 °C (mPa*s):	65 000 – 90 000
Nanošenje proizvoda (g/m ²): – plutasti podovi – drveni podovi	400 – 500 (g/m ²) nazubljena lopatica br. 4 800 – 1000 (g/m ²) nazubljena lopatica br. 6 (nanošenje proizvoda može odstupati ovisno o poroznosti ili ravnoći površine koja se obrađuje)
Temperatura uporabe (°C):	>10
Vrijeme obrade (min):	40 – 50
Prohodljivost (sati):	približno šest sati ovisno o okolišnim uvjetima
Zaglađivanje ili mogućnost opterećivanja:	nakon 24 do 36 sati
Primjena/Alat:	nazubljena lopatica
Čišćenje alata:	proizvod GR7 kada je proizvod još svjež
Uklanjanje proizvoda:	čista krpa kada je proizvod još svjež
Skladištenje (mjeseci): temperatura viša od +5 °C	12
Informacije o zbrinjavanju:	Zbrinuti u skladu s važećim lokalnim i državnim propisima
Pakiranja:	600 ml i 15 Kg
Ograničenja uporabe:	podloga koja se obrađuje mora biti u skladu s normom DIN 18356
GISCODE:	RS10
Vlačna snaga ISO 17178 (N/mm ²)	1,7
Istezanje do pucanja ISO 17178	3,1
Vlačna snaga UNI EN 14293 (N/mm ²)	2,3

PRIPREMANJE PODLOGE

Podloga za obradu mora biti kompaktna, suha, čista, bez dijelova koji se odvajaju kao što su ostaci zidnih boja, praha, voska i slično, i mora biti u skladu s propisom DIN 18356.

Prije postavljanja uvijek provjerite vlažnost podloge i drveta odgovarajućim sredstvima. Mjerenje vlažnosti podloge mora se izvršiti u dubini (oko 2 – 3 cm) pomoću karbidnog higrometra kako bi se isključila moguća prisutnost higroskopskih tvari (kao što su plavac, vermkulit), koji mogu otpustiti vlagu koja se u njima nalazi i tako izazvati dizanje poda.

Vlažnost mora biti <2 % za tradicionalne estrihe i <0,2 % za anhidritne estrihe (kalcijev sulfat).

Ne postavljate na estrih koji nije zaštićen od eventualne ponovne pojave vlage (uvijek postavite između odgovarajuću membranu kojom se ne propušta paru). Na blago poroznim estrisima ili estrisima na bazi kalcijevog sulfata preporučuje se mehanički zagladiti površinu i usisati ostatke prljavštine, prašine ili odstranjениh dijelova.

Betonske ili vlažne podloge moraju se ojačati temeljnim premazima (kao što je naš PRIMER WB PU), kojima se pridonosi boljem prijanjanju ljepila (pogledajte tehnički list).

PRIMJENA

Ne nanosite na sobnim temperaturama ispod 10 °C (u drugačijim uvjetima može nastati lošiji rezultat ili duže vrijeme sušenja).

Proizvod je spremjan za uporabu. Ravnomjerno nanesite WB MONO MS na površinu prikladnom nazubljenom lopaticom, a potom postavite parket i pritisnite koliko je potrebno. Dok je proizvod još svjež, preporuča se ukloniti eventualne ostatke ljepila krpom.

Uvijek upotrebljavajte prikladna sredstva osobne zaštite.

Prije uporabe pogledajte tehnički i sigurnosni list proizvoda.

PIKTOGRAMI KOJIMA SE OZNAČAVA OPASNOST:

-- -- --