

OTAPALNI KIT MEGASTUCCO

VEZIVNA SMOLA ZA ŽBUKANJE DRVENIH PODOVA

Brzosušća vezivna smola u otapalu koja se miješa s drvenom prašinom za fugiranje i žbukanje parketa.

TEHNIČKE ZNAČAJKE:

- Jednokomponentna
- Bezbojna
- Visoka učinkovitost (svojstva punjenja)
- Brzo brušenje
- Mogu se nanositi na smolu proizvodi na bazi vode ili otapala

POSEBNA SVOJSTVA:



Razred emisija prema francuskoj normi.

PODRUČJE PRIMJENE:

- Podne površine od masivnog drva bez žlijeba od 10 mm
- Podne površine od mozaičkog parketa
- Podne površine od masivnog drva od letvica (industrijsko)
- Podne površine od masivnog drva sa žljebom m/ž

NE UPOTREBLJAVAJTE:

- Na neupijajućim podlogama
- Na materijalima koji nisu drvo ili na predgotovljenim podovima koji su već lakirani

OTAPALNI KIT MEGASTUCCO

POSEBNE ZNAČAJKE (u normalnim uvjetima):

Izgled:	bezbojna viskozna tekućina
Viskoznost (pri 20 °C; Brookfield)	900 do 1100
Nanošenje proizvoda	100/120 gr/m ² (ovisi o poroznosti i pukotinama podloge koja se obrađuje)
Temperatura uporabe (°C):	+10 do +30
Vrijeme neprianjanja prašine (minute)	20 do 30
Brušenje (sati)	40 do 60
Nanošenje/Alat:	glatka lopatica od nehrđajućeg čelika
Čišćenje alata:	otapalo GR7 kada je proizvod još svjež
Skladištenje (mjeseci): temperatura između +5 °C i +25 °C	12
Informacije o zbrinjavanju	Zbrinute u skladu s važećim lokalnim i državnim propisima
Pakiranje	5 litara
Ograničenja uporabe:	Provjeravajte prostor tijekom uporabe i stvrđivanja pri čemu izbjegavajte propuh. Zapaljiv proizvod. Zatim lakirajte uporabom naših jednokomponentnih ili bikomponentnih proizvoda za lakiranje na bazi vode ili otapala.
GISCODE	RU1

PRIPREMANJE PODLOGE

Prethodno zagladite parket kako biste postigli glatku površinu bez ulja, masti ili voska.

NANOŠENJE

Držite proizvod na sobnoj temperaturi i pažljivo ga protresite prije uporabe. Nanesite na sobnoj temperaturi između 10 °C i 30 °C. Proizvod se mora pomiješati u omjeru oko 1:1 dok se ne dobije homogena smjesa s finim prahom dobivenim od brušenja podloge koja se obrađuje. S obzirom na veliku raznolikost vrsta drva dostupnih na tržištu, uvijek se preporučuje provesti ispitivanja kako biste provjerilo postoje li razlike u nijansama.

Zatim razmažite proizvod glatkom nazubljenom lopaticom od nehrđajućeg čelika (američka) pri čemu smjesa prodire u pukotine ili još bolje obavite cijelovito fugiranje poda. Ako je potrebno, ponovite radnju nekoliko puta.

Nakon sušenja (nakon približno 40 do 60 minuta) izbrusite površinu finim brusnim papirom i u cijelosti uklonite ostatke osušenog proizvoda. Nepotpunim se uklanjanjem suvišnog veziva mogu prouzrokovati razlike u nijansama poda nakon lakiranja.

Kad je proizvod još uvijek svjež, uklonite sve ostatke veziva s lopatice pomoću krpe natopljene našim proizvodom SOLVENT GR7. Stvrđnuti se proizvod MEGASTUCCO može ukloniti samo mehanički. Zatim lakirajte uporabom naših jednokomponentnih ili bikomponentnih proizvoda za lakiranje na bazi vode ili otapala.

Uvijek upotrebljavajte prikladna sredstva osobne zaštite. Prije uporabe Prije uporabe pogledajte tehnički i sigurnosni list proizvoda.